

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ 08Х18Н9


Сталь: нержавеющая ст.08Х18Н9

Заменители:

отечественная сталь 08Х18Н10;

зарубежные стали AISI 304 (США), 1.4301 (Германия), SUS304 (Япония), 304F00 (Франция), 304S11 (Англия), X3CrNi18-10 (Италия) и 0Cr19Ni9 (Китай).

Химический элемент	%
Хром (Cr)	17-19
Магний (Mn)	0.2
Никель (Ni)	8-10
Кремний (Si)	0.8
Углерод (C)	0.8
Титан (Ti)	0.5
Медь (Cu)	0.3
Фосфор (P)	0.035
Сера (S)	0.02



■ Хром (Cr) ■ Магний (Mn) ■ Никель (Ni) ■ Кремний (Si) ■ Углерод (C)
■ Титан (Ti) ■ Медь (Cu) ■ Фосфор (P) ■ Сера (S)